
Artikelnummer

POTD-25-M4-N38

Potmagneet met draadbus Ø 25 mm, M4, N38

EAN 7640155438612

Naar de productpagina



Hechtvlak (onderkant) Doorsnede (opbouw schematisch) Maten in mm · schaal 1:1

Trekkracht
ca. 18 kg
ca. 177 N, op een stalen plaat van 20 mm

Schuifkracht
ca. 3,6 kg
ca. 35,3 N, aan een staande stalen wand

Max. gebruikstemperatuur
80 °C
Curietemperatuur ca. 310 °C

Afmetingen en materiaal

Vorm	Pot met draadbus
Diameter	25 mm
Hoogte pot	7 mm
Totale hoogte	14 mm
Busdiameter	8 mm
Schroefdraad	M4 binnendraad
Maattolerantie	± 0,1 mm
Gewicht	ca. 26,7 g
Materiaal	NdFeB-kern in stalen pot
Coating	Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)

Magnetische eigenschappen kern N38

Remanentie Br	1,22–1,26 T (12.200–12.600 G)
Coërcitieve veldsterkte bHc	860–915 kA/m (10,8–11,5 kOe)
Coërcitieve veldsterkte iHc	≥ 955 kA/m (≥ 12 kOe)
Energieproduct (BH)max	287–303 kJ/m³ (36–38 MGOe)

Temperatuur

Max. gebruiks-temperatuur	80 °C
Curietemperatuur	ca. 310 °C
Temperatuurcoëfficiënt Br	ca. -0,12 % per °C

Zo lees je de waarden

De trekkracht geldt voor het hele hechtvlak op een stalen plaat van 20 mm dik, loodrecht losgetrokken. Het veld loopt in een korte boog van kern naar rand, dus verf, papier of dun plaatstaal kosten hier meer kracht dan bij een losse magneet.

Aan een staande stalen wand houdt de magneet ongeveer een vijfde van de trekkracht vast: dat is de schuifkracht.

Ons advies: blijf 10 °C onder de maximale gebruikstemperatuur, dus op 70 °C of lager.

Veilig gebruik

Houd minstens 15 cm afstand tot een pacemaker of ICD.

Twee of meer ingeslikte magneten zijn altijd een spoedgeval: ga direct naar de huisarts of de spoedeisende hulp. Bewaar magneten buiten bereik van kinderen.

Draai een haak of oog handvast in. De kern is bros en kan breken als hij op staal springt.

De nikkellaag is bedoeld voor droge ruimtes binnen. In vocht gaan pot en kern roesten.

© 2026 MagneetjesWinkel.nl · Magneetkracht B.V.
Uitgave november 2026
Alle waarden zijn circawaarden bij kamertemperatuur. Aan dit blad kunnen geen rechten worden ontleend.